

## Жидкие PUR-клея Клейберит

<b>Kleiberit продукт</b>	<b>501.0 PUR</b>	<b>501.6 PUR</b>	<b>501.8 PUR</b>	<b>501.4 PUR</b>
<b>Название</b>	Влагодотверждаемый 1-К реактивный клей			
<b>Качество склеивания по DIN EN 204</b>	D4	D4	D4	D4
<b>Основа</b>	ПУР	ПУР	ПУР	ПУР
<b>Цвет</b>	Желтовато-коричневый	Желтовато-коричневый	Желтовато-коричневый	Желтовато-коричневый
<b>Вязкость по Брукфильду при 20 С, мПа*с</b>	7.500+/-1500	7.000+/-1500	7.000+/-2000	7.500+/-2000
<b>Время открытой выдержки при 20 °С, мин. влажности 50%</b>	20-25	Ок. 70	Ок. 8	Ок. 4
<b>Время прессования при 20 °С</b>	60 мин	6-7 часов	От 30 мин	От 15 мин
<b>Технологическая выдержка при 20 °С, мин</b>	2-3 часа	24 часа	60 мин	60 мин
<b>Расход клея, г/м2</b>	100-200	100-120	100-120	100-120